



VILLATEX RUGOSO

Exterior

Revestimiento mate rugoso de copolímeros estireno-acrílicos para la protección y decoración exterior de todos los materiales de construcción.



USOS

- Exterior.
- Recomendado para la protección y decoración de fachadas donde se desee un acabado rugoso muy decorativo.

PROPIEDADES

- Excelente relación calidad-precio.
- Buen poder cubriente.
- Buena resistencia a los álcalis, luz solar y agentes atmosféricos.
- Buena transpirabilidad.
- Impermeable al agua de lluvia.
- No amarillea.

COLORES

Blanco y Carta de Colores vigente FACHADAS y colores a Cartas NCS, etc, bajo pedido.

GRADO DE BRILLO

Mate.

Características a 23º C y 60% HR

RENDIMIENTO

Primera capa: 2 - 4 m²/l. (según soporte)
Segunda capa: 2 - 4 m²/l. (según soporte).

TIPO DE ENVASES

4 y 15 litros.

PESO ESPECIFICO

1,80 ± 0,05 (Blanco).

EXTRACTO SECO EN PESO

82 ± 2%.

TIEMPO DE SECADO

Seco: 1 - 2 horas.
Repintado: A partir de las 24 horas.

DILUCION

Agua (máximo 10% en volumen).



Pinturas Villada SKC

PROTEGER Y DECORAR

GRUPO JULIO CRESPO

VILLATEX Rugoso Exterior

Instrucciones de aplicación

MATERIAL DE APLICACIÓN

- Con brocha o rodillo: 10 - 15 % de agua en primera mano.
- Airless: Diluir hasta viscosidad adecuada, dependiendo del grado de texturado deseado.

LIMPIEZA DEL MATERIAL

Con agua.

Con disolvente si el producto hubiera secado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Si fuese necesario el saneamiento fungicida y algicida, utilícese VILLABIOCIDE.

SOPORTE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	IMPRIMACIONES	ACABADO INTERIOR O EXTERIOR
Hormigones, Cementos y derivados	<ul style="list-style-type: none">• Cepillado• Alisado• Limpieza de polvo	1 capa de VILLAFIXADO opcional en interior	1 ó 2 capas de VILLATEX Rugoso Ext.
Derivados de Yeso	<ul style="list-style-type: none">• Alisado• Cepillado	1 capa de VILLAFIX diluido	1 ó 2 capas de VILLATEX Rugoso Ext.
Maderas	<ul style="list-style-type: none">• Cepillado• Limpieza de polvo	1 capa de VILLAFIXADO	1 ó 2 capas de VILLATEX Rugoso Ext.
Metales	<ul style="list-style-type: none">• Cepillado• Limpieza de polvo	1 capa de VILLAPRIMER	1 ó 2 capas de VILLATEX Rugoso Ext.
Antiguos fondos con pintura	<ul style="list-style-type: none">• Lavado con lejía• Pulido de las pinturas antiguas	1 capa de VILLAFIXADO	2 capas de VILLATEX Rugoso Ext.
Fondos porosos o pulverulentos	<ul style="list-style-type: none">• Alisado• Repaso del revestimiento si fuese necesario	1 capa de VILLAFIX diluido	2 capas de VILLATEX Rugoso Ext.

OBSERVACIONES

CONDICIONES DE APLICACIÓN Temperatura > 5° C e higrometría < 80% HR

CONSERVACIÓN 24 meses en envase de origen sin abrir
Conservar en lugar controlado entre 5 y 35° C

HIGIENE Y SEGURIDAD Conforme a las indicaciones descritas en el embalaje

Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición o ver en: www.pinturasvillada.com

Nota: La información facilitada en esta Ficha Técnica, es el resultado de nuestras investigaciones del producto a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo y dado que frecuentemente las pinturas se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, solo podemos garantizar la calidad del producto aplicado en condiciones correctas.

Versión 03. Abril-08