



VILLAPRIM

Imprimación selladora sintética de aplicación industrial, para uso general en soportes porosos como yeso y madera nueva.



USOS

- Exterior / Interior.
- Selladora de uso general como preparación de superficies porosas que deban pintarse con pinturas plásticas ó esmaltes sintéticos.

PROPIEDADES

- Excelente relación calidad-precio.
- Buena adherencia y poder cubriente.
- Excelente poder sellador.
- Fácil aplicación. Buena brochabilidad y nivelación.
- No debe dejarse como capa de acabado.
- Puede aplicarse a pistola (con disolvente específico).

COLORES

Blanco.

GRADO DE BRILLO

Mate.

Características a 23º C y 60% HR

RENDIMIENTO

A 30 micras secas : 14 - 16 m²/l.
A 50 micras secas : 10 - 12 m²/l.

TIPO DE ENVASES

0,750 y 4 litros.

PESO ESPECIFICO

1,50 ± 0,05.

EXTRACTO SECO EN PESO

80 ± 2%.

TIEMPO DE SECADO

Seco: 6 horas.
Repintado: Mínimo 24 horas.

DILUCION

DISOLVENTE VD-100. (máximo 10% en volumen).

VILLAPRIM Instrucciones de aplicación

MATERIAL DE APLICACIÓN

- Con brocha o rodillo: Listo para su empleo, puede diluirse con un 5 % de DISOLVENTE VD-100.
- Pistola Aerográfica: Diluir con 10 – 15 % DISOLVENTE VD-200P.
- Airless: Diluir con 2 - 5 % DISOLVENTE VD-200P.

LIMPIEZA DEL MATERIAL

- DISOLVENTE VD-100 ó DISOLVENTE VD-200P.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SOPORTE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	IMPRIMACIONES	ACABADO INTERIOR O EXTERIOR
Hormigones, Cementos y derivados	<ul style="list-style-type: none">• Cepillado• Alisado• Limpieza de polvo	1 capa de VILLAPRIM	1 ó 2 capas de Acabado.
Derivados de Yeso	<ul style="list-style-type: none">• Alisado• Cepillado• Limpieza de polvo	1 capa de VILLAPRIM	1 ó 2 capas de Acabado.
Maderas	<ul style="list-style-type: none">• Limpieza• Pulido• Limpieza de polvo	1 capa de VILLAPRIM	1 ó 2 capas de Acabado.
Metales	<ul style="list-style-type: none">• Cepillado• Limpieza de polvo	1 capa de VILLAPRIM	1 ó 2 capas de Acabado.
Antiguos fondos con pintura	<ul style="list-style-type: none">• Lavado con lejía• Pulido de las pinturas antiguas	1 capa de VILLAPRIM	1 ó 2 capas de Acabado.
Fondos pesos ó pulverulentos	<ul style="list-style-type: none">• Alisado• Limpieza de polvo	1 capa de VILLAPRIM	1 ó 2 capas de Acabado.

OBSERVACIONES

CONDICIONES DE APLICACIÓN Temperatura > 5° C e higrometría < 80% HR

CONSERVACIÓN 12 meses en envase de origen sin abrir.
Conservar en lugar controlado entre 5 y 35° C

HIGIENE Y SEGURIDAD Conforme a las indicaciones descritas en el embalaje

NOTA: La información facilitada en esta Ficha Técnica, es el resultado de nuestras investigaciones del producto a nivel de Laboratorio y experiencias reales. Sin embargo y dado que frecuentemente las pinturas se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, solo podemos garantizar la calidad del producto aplicado en las condiciones correctas.

Versión 01. May-05