



# VILLALITE

## Fondo

Fondo microporoso de Pliolite en disolvente para la protección y decoración de fachadas.



### USOS

- Interior - Exterior.
- Como fondo del sistema VILLALITE, donde se requieran las máximas prestaciones de durabilidad en la protección y decoración de fachadas

### PROPIEDADES

- Excelente adherencia sobre los materiales habituales en construcción.
- Forma película por evaporación de disolventes.
- Excelente resistencia a la luz UV. mantiene color y brillo original.
- Microporoso, transpirable é impermeable al agua de lluvia.
- Excelente protección contra la carbonatación.
- Excelente durabilidad en condiciones extremas, autolimpiable.

### COLORES

Blanco.

### GRADO DE BRILLO

Mate.

## Características a 23º C y 60% HR

### RENDIMIENTO

Primera capa: 6 - 8 m<sup>2</sup>/l. (según soporte)  
Segunda capa:

### TIPO DE ENVASES

4 y 15 litros.

### PESO ESPECIFICO

1,20 ± 0,05

### EXTRACTO SECO EN PESO

60 ± 2%.

### TIEMPO DE SECADO

Seco: 1 – 2 horas.  
Repintado: A partir de las 24 horas.

### DILUCION

DISOLVENTE VD-100 (máximo 10% en volumen).



**Pinturas Villada SKC**

PROTEGER Y DECORAR

GRUPO JULIO CRESPO

# VILLALITE Fondo

## Instrucciones de aplicación

### MATERIAL DE APLICACIÓN

- Con brocha o rodillo: No es necesario diluir .
- Airless: Diluir con DISOLVENTE VD-100 hasta viscosidad adecuada.

### LIMPIEZA DEL MATERIAL

Con DISOLVENTE VD-100.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Si fuese necesario el saneamiento fungicida y algicida, utilícese VILLABIOCIDE.

SOPORTE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	IMPRIMACIONES	ACABADO INTERIOR O EXTERIOR
Hormigones, Cementos y derivados	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cepillado</li><li>• Alisado</li><li>• Limpieza de polvo</li></ul>	1 capa de VILLALITE FONDO	1 ó 2 capas de VILLALITE
Derivados de Yeso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alisado</li><li>• Cepillado</li></ul>	1 capa de VILLALITE FONDO	1 ó 2 capas de VILLALITE.
Maderas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cepillad</li><li>• Limpieza de polvo</li></ul>		
Metales	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cepillado</li><li>• Limpieza de polvo</li></ul>		
Antiguos fondos con pintura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavado con lejía</li><li>• Pulido de las pinturas antiguas</li></ul>	1 capa de VILLALITE FONDO	2 capas de VILLALITE.
Fondos porosos o pulverulentos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alisado</li><li>• Repaso del revestimiento si fuese necesario</li></ul>	1 capa de VILLALITE FONDO diluido	2 capas de VILLALITE.

### OBSERVACIONES

**CONDICIONES DE APLICACIÓN** Temperatura > 5° C e higrometría < 80% HR

**CONSERVACIÓN** 24 meses en envase de origen sin abrir  
Conservar en lugar controlado entre 5 y 35° C

**HIGIENE Y SEGURIDAD** Conforme a las indicaciones descritas en el embalaje

Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición o ver en: [www.pinturasvillada.com](http://www.pinturasvillada.com)

**Nota:** La información facilitada en esta Ficha Técnica, es el resultado de nuestras investigaciones del producto a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo y dado que frecuentemente las pinturas se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, solo podemos garantizar la calidad del producto aplicado en condiciones correctas.

Versión 02. Agosto-07