

Pintura plástica mate de exterior para fachadas de gran calidad a base de copolímeros acrílicos. Excelente resistencia a la intemperie frente a los agentes meteorológicos. Certificada con Marcado CE.

Descripción

Villacryl Exterior es una pintura al agua formulada con copolímeros acrílicos y conservantes anti-moho, que proporciona una excelente protección de los materiales de construcción en exteriores (fachadas). Especialmente indicado para ambientes húmedos debido a su elevada resistencia a la intemperie, sus propiedades hidrofóbicas y gran protección frente a la carbonatación y entrada de CO₂.

Villacryl Exterior se ha desarrollado para una excelente aplicación al exterior, tanto a rodillo, como a pistola.

Características

- Presenta gran resistencia a la intemperie.
- Excelente resistencia en soportes alcalinos.
- Contiene aditivos antimoho.
- Buen poder cubriente.
- Excelente protección frente a la carbonatación.
- Gran adherencia.
- Durante la aplicación no salpica, y permite un rápido manejo del rodillo y buena nivelación de producto.
- Excelente transpirabilidad.
- Excelente lavabilidad y resistencia a la abrasión.
- Elevada resistencia a la penetración de vapor de agua y de CO₂, siendo transpirable e impermeable.
- Fácil de limpiar.

Usos recomendados

- Para la protección de superficies al exterior en los que se requiera una buena resistencia a los agentes atmosféricos en climas de elevada humedad y precipitaciones.
- Previene de la formación de microorganismos (verdín, algas, moho).
- Como pintura decorativa, especialmente para muros y fachada exteriores, pudiendo ser utilizada en interiores con excelentes resultados.
- Se puede aplicar en diferentes materiales como cemento, hormigón, ladrillo, yeso y escayola.

Certificaciones

- Clasificación reacción al fuego **B-s2,d0**; según **UNE-EN 13501-1:2007**, equivalente a la clasificación **M1**; según norma **UNE 23727:1990**.
- Homologado según Norma **UNE-EN 1504-2**.
- Certificado con el Marcado CE.



Datos básicos

Los datos siguientes fueron determinados a 23 °C y 60% Hr:

Color:	Blanco y colores Carta fachadas.
Acabado:	Mate
Densidad:	1,40 ± 0,05 kg/l
Sólidos en peso:	56% ± 2 %
Sólidos en volumen:	40% ± 2 %
Seco tacto:	45-60 minutos
Repintabilidad mínima:	3-4 horas
Rendimiento teórico:	1ª capa: 7-9 m ² /l (según absorción) 2ª capa: 10-12 m ² /l.
Resistencia al frote húmedo (DIN 53778):	> 15000 dobles pasadas – Tipo II (tras 28 días de secado)
Resistencia al frote húmedo (UNE-EN 13300):	Clase 1 (tras 28 días de secado)
Opacidad (relación contraste) (UNE-EN 13300; 100 µm):	Clase 2
COV's:	15 g/l (Valor límite en UE para este producto (cat A/a): 30 g/L (2010))

Sistemas de aplicación según soporte

Hormigón, cementos y derivados:

- Imprimación: D001 diluido al 10-15% o D004 Villafix.
- Acabado: 1 ó 2 capas de D001.

Derivados de yeso y madera:

- Imprimación: D004 Villafix o D032 Villalite Fondo.
- Acabado: 1 o 2 capas de D001.

Metales:

- Imprimación: D017 Primer Multiadherencia o WB03 Acryl Sealer.
- Acabado: 1 o 2 capas de D001.

Sustratos con pinturas.

- Imprimación: D001 diluido al 10-15%.
- Acabado: 1 o 2 capas de D001.

Superficies porosas o pulverulentas.

- Imprimación: D004 Villafix o D032 Villalite Fondo.
- Acabado: 1 o 2 capas de D001.

Superficies con moho.

- Imprimación: AC04-PV. Acryl Impregnation.
- Acabado: 1 o 2 capas de D001.

Pintura plástica mate de exterior para fachadas de gran calidad a base de copolímeros acrílicos. Excelente resistencia a la intemperie frente a los agentes meteorológicos. Certificada con Marcado CE.

Preparación de la superficie

- Previa aplicación asegúrese de que la superficie esté limpia, saneada y seca, libre de contaminantes, lechadas, eflorescencias, óxido, grasas, moho y, en general, de cualquier tipo de contaminante que reduzcan la adherencia.
- La suciedad y el polvo pueden quitarse por medio de un chorro de aire, cepillando, o rasqueteando, según sea el grado de suciedad.
- Reparar previamente las grietas y huecos existentes con masilla.
- En superficies pulidas o brillantes se recomienda lijar para abrir el poro y asegurar una correcta adherencia.
- En casos de mantenimiento y restauración de fachadas se debe eliminar por completo la pintura en mal estado o mal adherida.
- Para aplicar en superficies contaminadas con bacterias se recomienda eliminar las manchas oscuras, (hongos) con un cepillo duro. Después tratar las zonas contaminadas por bacterias con una disolución con lejía al 10% y terminar con una mano de AC04-PV. Acryl Impregnation.
- En caso de superficies nuevas de mampostería, hormigón, cemento y yeso deberán tener como mínimo 28 días de fraguado y tener una humedad inferior al 4% en caso del hormigón y del 15% en el yeso.

Instrucciones de aplicación

Villacryl Exterior se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola aerográfica o con pistola airless.

- Se debe homogeneizar antes de su uso. Mezclar perfectamente con agitador mecánico o con una pala limpia incorporando el material hasta que esté libre de posos y tenga un color uniforme. En paredes nuevas o de elevada porosidad se recomienda diluir en la primera mano para que la pintura penetre en el poro y proporcione mayor agarre. Diluir con agua limpia para ajustar viscosidad.

Diluyente:	Agua
Disolvente de limpieza:	Agua
Pistola Airless:	Dilución: 10-20 % en volumen
Brocha / Rodillo:	Dilución: 0-10% en volumen

- Cualquiera que sea el procedimiento empleado, la pintura debe aplicarse como una película continua. Una dilución excesiva puede provocar descuelgues, falta de cobertura y salpicado.
- Limpiar el equipo con disolvente de limpieza inmediatamente después de la aplicación. En aplicaciones prolongadas se recomienda lavar periódicamente el equipo para mantener las condiciones de aplicación.

Condiciones de aplicación

- La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 5-35 °C.
- Con el frío, la pintura aumenta su viscosidad, resulta más difícil de aplicar y no moja tan bien la superficie como cuando hace calor. Aún cuando se caliente la pintura, si el soporte está frío, se obtendrá un trabajo de pintura pobre. Es mejor pintar cuando la temperatura del aire y la del soporte sea mayor a 15 °C y como mínimo de 5°C.
- Al ser un producto en base agua los tiempos de secado son sensibles a la humedad relativa del ambiente. Se recomienda una humedad relativa inferior al 80% durante la aplicación y el secado.
- Se recomienda no pintar si existe pronóstico de lluvias en las 72 horas siguientes a la aplicación. Tampoco es recomendable aplicar a pleno sol o por encima de 35 °C.

Observaciones

- El agua de dilución debe estar limpia, sin turbidez. Cualquier contaminación puede influir negativamente en la película.
- Si se aplica por debajo de la T^º recomendada se puede producir el cuarteamiento del recubrimiento por mala formación de la película.
- El rendimiento teórico puede variar en función de varios factores como la aplicación, la rugosidad de la superficie, la absorción del soporte, el método de aplicación, pérdidas, etc.
- El tiempo de secado y de repintado son aproximados y dependen directamente de las condiciones atmosféricas. En ambientes fríos y húmedos deben aumentarse estos tiempos.

Precauciones de seguridad

Las etiquetas de seguridad de los envases contienen indicaciones necesarias para un correcto manejo del producto. Es importante cumplir los requerimientos de la legislación aplicable. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

La información completa en la FDS: www.pinvisacoatings.com

Envasado y almacenamiento

Envases de 15 litros, 4 litros y 0.75 litros.

Conservar 24 meses en el envase de origen sin abrir, en lugar controlado entre 5 y 35°C, alejado de fuentes de calor y protegido de las heladas. Pasado ese período se recomienda no utilizar y consultar la posible reinspección en nuestras instalaciones.