



VILLALITE

Revestimiento microporoso de Pliolite en disolvente para la protección y decoración de fachadas.



USOS

- Interior - Exterior.
- Acabado del sistema VILLALITE, donde se requieran las máximas prestaciones de durabilidad en la protección y decoración de fachadas

PROPIEDADES

- Excelente adherencia sobre los materiales habituales en construcción.
- Forma película por evaporación de disolventes.
- Excelente resistencia a la luz U.V. mantiene color y brillo original.
- Microporoso, transpirable é impermeable al agua de lluvia.
- Excelente protección contra la carbonatación.
- Excelente durabilidad en condiciones extremas, autolimpiable.

COLORES

Blanco y Carta de Colores vigente FACHADAS y colores a Cartas NCS, etc, bajo pedido.

GRADO DE BRILLO

Mate.

Características a 23º C y 60% HR

RENDIMIENTO

Primera capa: 6 - 8 m²/l. (según soporte).
Segunda capa: 6 - 8 m²/l. (según soporte).

TIPO DE ENVASES

4 y 15 litros.

PESO ESPECIFICO

1,45 ± 0,05 (Blanco).

EXTRACTO SECO EN PESO

70 ± 2%.

TIEMPO DE SECADO

Seco: 1 – 2 horas.
Repintado: A partir de las 24 horas.

DILUCION

DISOLVENTE VD-100 (máximo 10% en volumen).

VILLALITE

Instrucciones de aplicación

MATERIAL DE APLICACIÓN

- Con brocha o rodillo: No es necesario diluir.
- Airless: Diluir con DISOLVENTE VD-100 hasta viscosidad adecuada.

LIMPIEZA DEL MATERIAL

Con DISOLVENTE VD-100.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Si fuese necesario el saneamiento fungicida y algicida, utilícese VILLABIOCIDE.

SOPORTE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	IMPRIMACIONES	ACABADO INTERIOR O EXTERIOR
Hormigones, Cementos y derivados	<ul style="list-style-type: none">• Cepillado• Alisado• Limpieza de polvo	1 capa de VILLALITE FONDO	1 ó 2 capas de VILLALITE.
Derivados de Yeso	<ul style="list-style-type: none">• Alisado• Cepillado	1 capa de VILLALITE FONDO	1 ó 2 capas de VILLALITE.
Maderas	<ul style="list-style-type: none">• Cepillado• Limpieza de polvo		
Metales	<ul style="list-style-type: none">• Cepillado• Limpieza de polvo		
Antiguos fondos con pintura	<ul style="list-style-type: none">• Lavado con lejía• Pulido de las pinturas antiguas	1 capa de VILLALITE FONDO	2 capas de VILLALITE.
Fondos porosos o pulverulentos	<ul style="list-style-type: none">• Alisado• Repaso del revestimiento si fuese necesario	1 capa de VILLALITE FONDO diluido	2 capas de VILLALITE.

OBSERVACIONES

CONDICIONES DE APLICACIÓN Temperatura > 5º C e higrometría < 80% HR

CONSERVACIÓN 24 meses en envase de origen sin abrir
Conservar en lugar controlado entre 5 y 35º C

HIGIENE Y SEGURIDAD Conforme a las indicaciones descritas en el embalaje

Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición o ver en: www.pinturasvillada.com

Nota: La información facilitada en esta Ficha Técnica, es el resultado de nuestras investigaciones del producto a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo y dado que frecuentemente las pinturas se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, solo podemos garantizar la calidad del producto aplicado en condiciones correctas.

Versión 02. Agosto-07